

Klasse	Rissbreitenänderung	Praxisbeispiele
<b>RÜ1-E</b>	$\leq 0,2$ mm	Rissüberbrückende mineralische Dichtschlämmen (MDS)
<b>RÜ2-E</b>	$\leq 0,5$ mm	Bitumenfreie Dickbeschichtungen
<b>RÜ3-E</b>	$\leq 1,0$ mm, Rissversatz $\leq 0,5$ mm	Kaltselbstklebebahnen (KSK), polymermodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC)
<b>RÜ4-E</b>	$\leq 5,0$ mm, Rissversatz $\leq 2,0$ mm	Bitumenschweißbahnen