

## **Arbeitsschritte für die Wachsmordentvergoldung**

### **Rezeptur:**

- 3 Gewichtsanteile Bienenwachs
- 2 Gewichtsanteile Venezianer Terpentin
- 1 Gewichtsanteile Standöl

### **Zubereitung:**

- Bienenwachs in einem Metalltopf bei geringer Hitze schmelzen
- Venetianer Terpentin und Standöl zugeben
- sorgfältig verrühren

### **Verarbeitung:**

- Mordentmasse im Wasserbad oder in heißem Sand erwärmen
- mit einem weichen Pinsel die Mordentmasse auf den gewünschten Untergrund auftragen
- unmittelbar danach das Blattmetall anschießen
- mit einem weichen Pinsel die Überschüsse vorsichtig zu den Fehlstellen hin einkehren

### **zu Beachten:**

- Wachsmordent ist nur für Innenräume geeignet und wird nicht flüchtig eingesetzt
- der Einsatz von Transfer-Blattmetall ist nicht zu empfehlen
- soll der Auftrag stärker pastos erscheinen, so kann die Mordentmasse gegebenenfalls zwei- oder dreimal aufgetragen werden, das Blattmetall wird dann erst unmittelbar nach dem letzten Auftrag angeschossen